Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER FLEX FLEX SILBER FLEX GLASKLAR

- □ **Yapıştırma + sızdırmazlık:**
- □ **Metaller, ahşap, ahşap malzemeler**
- □ **Beton, doğal taş, duvarcılık**
- □ **Plastik, cam, yalıtım malzemeleri, ayna, alçıpan vb.**
- □ **Kalıcı elastik bağlar**
- □ **Silikon ve poliüretan içermez**
- □ **Su altında da sertleşir**
- □ **Solventsiz**

AÇIKLAMA: VEBATEC YAPIŞTIRICI – FLEX çok yönlü bir malzemedir. Ürün UV-kararlı, silikon, izosiyanat ve solvent içermez, ayrıca neredeyse kokusuz ve boyanabilir. Nedeniyle çeşitli renk karışımları, yeniden kaplanabilirlik ve Kendi denemenizde renk uyumluluğunu önceden test edin. Arasında Yapıştırıcı yüksek yapışma özelliğine sahiptir, boşluk doldurucudur ve nem altında kalıcı elastikiyete kadar sertleşir, gerilim dengeleyici kütle. VEBATEC YAPIŞTIRICI - FLEX ayrıca ıslak, emici olmayan yüzeylerde kullanılabilir veya sertleşir su altında dışarı.

UYGULAMA: Dinamik olarak yüklenen yapıştırma iç ve dış bileşenler. Bağlantı derzleri Ahşap malzemelerin inşaat, konstrüktif olarak yapıştırılması, Metaller, plastikler ile kombinasyon yapıştırma, beton, taş, cam, aynalı yüzeyler, emaye, epoksi, polyester, sert – PVC, mermer, doğal taşlar*, Dekor paneller, duvar kaplamaları, paneller, ahşap şeritler, Pencere pervazları, yalıtım malzemeleri, merdiven yapımı ve merdiven yenileme. Farklı yapıştırma Malzemeler, örneğin kış bahçesi yapımında çelik / alüminyum, Yüzme havuzu teknolojisi, gövde yapısı ve çok daha fazlası.

Yüzme havuzlarında su altı derzleri için uygun değildir, tank sistemlerinde kullanıldığı gibi dalma havuzları vb. Bitüm yüzeyler, PP, PE ve Teflon. Uygun değil akvaryumlarda ve cam kıvrım sızdırmazlığında kullanım için. *Belirli durumlarda, doğal taşların kenarlarının rengi solabilir - ön testler yapın.

TEKNİK ÖZELLİKLER: VEBATEC YAPIŞTIRICI FLEX BEYAZ

- Yoğunluk: yaklaşık 1.4 g / cm³
- Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika (23°C / %55 RH)
- Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH)
- Shore A sertliği: yaklaşık 60
- Kopma uzaması: yaklaşık %200
- Çekme mukavemeti (DIN 53540): yaklaşık 3,3 N/mm²
- İzin verilen uzama: %12,5
- Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C
- Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C
- Tekrar kaplanabilirlik: Evet
- Tutarlılık: Macunsu, kararlı
- Beyaz renk

VEBATEC YAPIŞTIRICI FLEX GÜMÜŞ

- Yoğunluk: yaklaşık 1.05 g/cm³
- Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika (23°C / %55 RH)
- Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH)
- Shore A sertliği: yaklaşık 45
- Kopma uzaması: %250
- Çekme mukavemeti (DIN 53540): 2,4 N/mm²
- İzin verilen uzama: %25
- Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C
- Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C

- Tekrar kaplanabilirlik: Evet
- Tutarlılık: Macunsu, kararlı
- Renk: metalik gümüş

VEBATEC YAPIŞTIRICI FLEX CLEAR

- Yoğunluk: yaklaşık 1.05 g/cm³
- Açık kalma süresi: yaklaşık 5 dakika (23°C / %55 RH)
- Kürlenme: 24 saatte yaklaşık 2 mm tabaka kalınlığı (23°C / %55 RH)
- Shore A sertliği: yaklaşık 32
- Kopma uzaması: yaklaşık %300
- Çekme mukavemeti (DIN 53540): 2,3 N/mm²
- İzin verilen uzama: %25
- Uygulama sıcaklığı: + 5°C - + 40°C
- Sıcaklık dayanımı: - 40°C - +90°C
- Tekrar kaplanabilirlik: Evet
- Tutarlılık: Macunsu, kararlı
- Renk: kristal berraklığında / şeffaf

Dış mekan uygulamaları için ürün UV radyasyonundan korunmalıdır. UV radyasyonu altında ürünün rengini değiştirmek, şeffaflığı kaybetmek ve hasar alın. Prensip olarak, büyük yapışma güçleri UV radyasyonuna karşı daha dirençlidir düşük yapışkan kuvvetlerine karşı.

İŞLEME: Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve yağdan arındırın. Gerekirse önceden zımparalayın. Nemli, emici olmayan yüzeylerde de kullanılabilir, substratlar. Boyalar, vernikler ve plastikler sizinle gelmelidir VEBATEC BAUSTOFFKLEBER – FLEX uyumlu. Yapışma testleri ve ön testler yapın. İle VEBATEC yumuşatma maddesi ve VEBATEC ORTAK ŞABLONLARI, derzleri düzeltmek için kullanılabilir. Malzemeyi noktalar veya boncuklar halinde uygulayın. İçinde Sızdırmazlık maddesi olarak kullanım: Ürünün aşağıdakilere uygunluğu ilgili kullanım amacı, bunun için geçerli olan Standartları ve düzenlemeleri kontrol edin.

DEPOLAMA: 12 ay, +5°C ile +25°C arasında açılmamış orijinal ambalajı. Isıdan koruyun

TESLİMAT FORMU:
290ml kalın duvar kartuşu:
FLEX BEYAZ, FLEX GÜMÜŞ, FLEX CLEAR

GÜVENLİK NOTU: Trimetoksivinilsilan içerir, Alerjik reaksiyonlara neden olabilir

NOT: Uygulama-teknik önerilerimiz, elimizden geldiğince tecrübelerimize dayanarak Bilgi vermek bağlayıcı değildir ve hiçbir şeyi haklı çıkarmaz. sözleşmeye dayalı yasal ilişki ve hiçbiri Satın alma sözleşmesinden ek yükümlülükler. Nedeniyle Çeşitlilik, olası tüm malzeme kombinasyonlarını yapamaz ve yapısal koşullar kontrol edilir. Biz sorarız bu nedenle ürünlerimizin uygunlukları açısından kendi başına kullanım amacı Kendiniz kontrol etme sorumluluğu.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de