Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC - SPEZIAL

için elastoplastik mastik
Çatı, duvar ve derz sızdırmazlığı.
□ Aşırı hava koşulları için
□ Sızdırmazlık ve yapıştırma, ayrıca ıslak emici olmayan substratlar
□ Çatı, duvar ve zemin alanları için
□ Boşluk köprüleme
□ Yaşlanmaya karşı dayanıklı
□ Termoplastik

AÇIKLAMA: VEBATEC – ÖZEL, çok yönlü bir kullanılabilir, elastoplastik, kalıcı çatlak köprüleme Sızdırmazlık bileşeni, silikonsuz, soğuk kürlemeli Özellikleri. VEBATEC – SPECIAL fuarında da olacak 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda kırılgan değildir. Malzeme seyreltik asitlere ve alkalilere karşı kararlı ve dayanıklı, Endüstriyel emisyonlar ve hava etkileri.

- Hemen yağmur geçirmez, hızla cilt oluşturur
- Son derece elastik, dona dayanıklı, plastikleştirici içermez
- Aşırı hava koşullarında da kullanılabilir

UYGULAMA: Çatı, duvar ve zemin alanı. Üzerinde bitümlü malzemeler, çatı kaplama membranları, kalın kaplamalar, beton, taş, alçı, cam, tuğla, çimento lifli levhalar, plastikler, metaller ve çok daha fazlası Yağmurda ıslanmış, emici olmayan yüzeylerde de kullanılabilir substratlar. Trafik veya yaya trafiği için uygun değil Yüzeyler. Sonraki kat boyalar sızdırmazlık maddesinden izole edilmelidir. VEBATEC – SPEZIAL, v'yi kapatmak için kullanılır. Bağlantılar ve çatı, duvar ve zemin alanındaki açıklıklar, örn. Küçük sızıntıların ve açık çatı membran dikişlerinin onarımı düz raflar. çatı penceresi sızdırmazlığı, Sac birikintileri, baca bağlantıları vb. Dolgular eklemler ve burçlar. Çatlakları kapatmak için ve Az hareket emilimi olan eklemler. Onarımlar için alüminyum, kurşundan yapılmış sızdıran oluklar ve bağlantı plakalarından, bakır veya çinko. hortumla yıkamak Kapak şeritleri ve Emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırma. Işık şaftlarının, duvar ve zemin derzlerinin sızdırmazlığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Yoğunluk: yaklaşık 1,15 g/cm³
- İşleme sıcaklığı: +5 °C ila +45 °C
- Sıcaklık dayanımı: - 30°C ile +90°C arası
- Yumuşama noktası: > + 100°C
- Katı içeriği: yaklaşık %80
- Yağmur geçirmez: hemen
- Sertleşme: bağlıdır Hava durumu ve katman kalınlığı
- Siyah renk
- Tüketim: 1 cm derz kesitli
- metre başına yaklaşık 100 ml.
- Raf ömrü: Açılmamış halde 12 ay
- orijinal ambalaj.
- Serin, donmadan ve kuru olarak saklayın
- Malzeme tabanı: bitüm polimer
- TESLİMAT ŞEKLİ: 310ml kartuş

ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI:
Yüzey hazırlığı: Yüzeyler temiz olmalıdır, sağlam ve taşıyıcı olmalı ve sıvı ve katı yağlar içermemelidir. Bitümlü astar ile yüzeylerin emilmesi ve zımparalanması önemli

İşleme: Yönergeler için DIN 18531'dir. çatı su yalıtımı. Kartuşu dağıtım tabancasına yerleştirin ve kartuştan temizlenmiş üzerine, Mühürlenecek yüzeye uygulayın ve gerekirse Spatulayı dağıtın ve pürüzsüz hale getirin. sonra araçlar Kullanımdan sonra beyaz ispirto ile temizleyiniz. Tam Sertleşme, tabaka kalınlığına ve sıcaklığa bağlıdır bağlıdır ve birkaç gün sürebilir. Düşük Dış hava sıcaklıkları, malzemeyi işlemeden önce bir güçlü kalınlaşmayı önlemek için ılıman bir odada saklayın engellemek. Kartuşu düşük derecede ısıtarak sıcaklıklar, VEBATEC – SPECIAL'in yapışması gelişmiş.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

ISLAK ALT TABAKALARDA İŞLEME:
VEBATEC - SPEZIAL'in ıslak zeminde işlenmesi Emici olmayan alt zeminler mümkündür. İle kartuş malzemeyi ıslak zeminde sıkıca temas etmesi için emici olmayan yüzeye bastırın. toprak altı ile VEBATEC – SPEZIAL arasında. Emici veya ıslanmış yüzeyler söz konusu olduğunda, bir Emici yüzeyde olduğu için uygulama önerilmez. toprak altı arasında ayrılan bağlı nem ve sızdırmazlık maddesi koyun.

Not: Yanlışlıkla yukarıda alt yüzeyler içeriyor uzun süreli nem süreleri, prensipte erçek hasar - nedenler giderilir. yapıştırma, doldurma ve benzeri tedbirler, selin gerçek nedeni olmadan ortadan kaldırmak, yalnızca orta ve uzun vadeli acil çözümlerdir. zararı artırabilir.

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz kontrol etme sorumluluğu.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de