Not: Bu bir makine çevirisidir - çeviri hatalarından sorumlu değiliz.

VEBATEC SPRINT

30 dakikalık SPRINT – bağlanma
İÇ + DIŞ KULLANIM İÇİN

□ Yapıştırma: beton, ahşap, yalıtım malzemeleri,
Fayans, doğal taş, ankraj sistemleri ve çok daha fazlası.
□ Dübellerde, dişli çubuklarda yapıştırma
□ 10 mm'ye kadar boşluk köprüleme
□ Beton ve şap tamiri
□ 5 dakika sonra hızlı sertleşme (23°C)
□ Maksimum 2400N/cm²'ye kadar en yüksek mukavemet
□ Dolgu maddesi olarak kullanılabilir

AÇIKLAMA: VEBATEC - SPRINT çok hızlıdır. çok yüksek reaktif 2 bileşenli yapıştırıcı Kuvvet. Yapıştırıcı, ticari olarak temin edilebilen tabancalarla kullanılabilir. İşlenecek 310 ml kartuşlar. kullanılmış kartuş yeniden kapatılabilir, kalan içerik yeniden kullanılabilir. VEBATEC - SPRINT, 10 mm'ye kadar boşluk köprüleme kürlendikten sonra zımparalanabilir ve boyanabilir. İç ve dış mekan kullanımı için uygundur. Hiçbirini yapıştırmak için bina yetkilisi onayı gerektirir. yüksek aracılığıyla Stabilite, zorlanmış pozisyonlarda yapışıklıklar mümkündür, örneğin, malzeme damlamadan baş üstü.

UYGULAMA: Sanayide iç ve dış mekanlarda kullanım için, zanaat ve ev. Hızlı yapıştırma için birbirleriyle ve kendi aralarında farklı malzemeler, örneğin: Beton, ahşap, yalıtım malzemeleri, fayans, şap, doğal taş ve çok daha fazlası. Hızlı kürlenmesi nedeniyle de çok iyi Montaj amaçları için uygundur, örneğin: dübellere yapıştırma, Kablo köprüleri, boru kelepçeleri, ankrajlar, bağlantı elemanları vb. Özel sektörde bile yeterli imkanlar var. hızlı ve temiz yapışmalar istenir: Dolap elemanlarının, süpürgeliklerin sabitlenmesi, gevşek fayanslar, yontma basamaklar, ahşap tavanlar, Dübellerde yapıştırma ve çok daha fazlası. Ayrıca çok büyük delinmiş delikler için VEBATEC – SPRINT çözüm. Delme delikleri çok büyükse veya çatlaklar, bunlar doldurulur ve dübel veya ankraj sokuldu. Ayrıca şaplarda çatlak bulunan zemin alanında ve Beton, hızlı onarımlar için VEBATEC-SPRINT'e sahiptir denenmiş ve test edilmiş, spatula ile yapıştırılabilir ve sıfır mm'ye yakın olabilir katman kalınlığı uzatılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Teslimat şekli: SPRINT 140 ml kartuş
- SPRINT-PICCOLO 25 ml kartuş
- SPRINT FILLER 1kg konteyner
- Raf ömrü açılmamış kartuş: 24 ay
- Raf ömrü açık kartuş: 18 ay
- İşleme sıcaklığı alt tabakası: +10°C - + 40°C
- Kartuşun optimum sıcaklığı,
- karıştırma nozulu ile işlenirken: +25°C'den itibaren
- Sıcaklık dayanımı: - 20°C - + 60°C
- Çekme mukavemeti (23°C): 30 dakika sonra yaklaşık 60 N/cm²
- 120 dakika sonra yaklaşık 130 N/cm²
- 2 gün sonra: yaklaşık 900 N/cm²
- Yaklaşık 7 gün sonra maksimum nihai mukavemet: yaklaşık 2400 N/cm²
- İşlem süresi: +23°C'de yaklaşık 3 - 5 dakika
- Esneklik: Sıcaklığa bağlı
- +23°C'de yaklaşık 30 dakika sonra.
- Renk (Karışık): Koyu Gri

GENEL: Daha düşük sıcaklıklarda uzatılır, daha yüksek sıcaklıklarda kısalır Yapıştırıcılar için işleme ve kürlenme süresi. Daha yüksek kartuşun işlem sıcaklığı, daha kolay yapıştırıcı kartuştan sıkılarak çıkarılmalıdır. De düşük ortam sıcaklığı, kartuş açık olmalıdır ışık sağlamak için en az +25°C veya daha yüksek Kartuştan bastırıldığından emin olmak için. (Pratik ipucu: radyatörde veya ceket cebinde ısınmak)

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

ÖNEMLİ İŞLEME TALİMATLARI:
YENİ KARTUŞUN İLK KULLANIMI 140ml

25 ml'lik kartuşla: bir dağıtma tabancası kullanmak yerine, Kartuşu elinizle bastırın.

1. Kartuş kapağını sökün
2. Kartuşu, fırlatma manşonu ile birlikte açın. Dağıtım tabancasını yerleştirin ve her ikisi de Bileşenler (siyah ve beyaz) aynı anda dışarı sızıyor. Dökülen malzemeyi silin.
3. Şimdi karıştırma tüpünü ve dağıtım tabancasını vidalayın Yavaşça çalıştırın – karıştırma tüpü dolana kadar. Karıştırma tüpünden çıkan yapıştırıcı, ilk 2 ila 3 tabanca darbesi, tutkal bitene kadar atılmalıdır. tek tip koyu gri bir renge sahiptir. bu değil mi durumda, yapıştırıcı optimum şekilde karışmaz ve sertleşir dan değil. Şimdi çıkan yapıştırıcının bir üniform, koyu gri renkli ve işlenebilir. Sıkıştırıldığında, kartuşun toplam içeriği bir Tırtıl uzunluğu yaklaşık 220 cm. Kalan bir içerik olarak kalır kartuşu yeniden kullanmak için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

Olasılık 1: Karıştırma tüpünü vidalanana kadar vidalı halde bırakın. sonraki görev.
Sadece karıştırma tüpünün ucundaki yapıştırıcı sertleşir
Seçenek 2: Kullanılmış karıştırma tüpünü çıkarın, İki haznenin açıklıklarını dikkatlice temizleyin ve Kapağı tekrar vidalayın.

KULLANILMIŞ KARTUŞ KULLANIMI
KALAN İÇERİK: Kullanılmış karıştırma tüpü hala kartuşun üzerinde vidalanmış: dışarı sızan eski karıştırma tüpünü çıkarın Malzemeyi yakalayın ve çıkarın. Yeni karıştırma tüpü gevşetin ve malzemeyi yavaşça dışarı doğru bastırın. Başlangıç için bir tane yeterlidir Optimum hale gelene kadar yaklaşık 3-4 cm uzunluğundaki yapıştırıcıyı atın. Yapıştırıcı karışımı mevcut. eğer aynısını yap kullanılmış kartuş plastik bir kapakla kapatılmıştır.

İPUCU: Tutkal kürlenmeye başladıktan hemen sonra yapışmaz ve hala bir reaksiyon ısısı hissedilebilir fazla yapıştırıcıyı bir bıçakla kesin irade. Kürleme daha ileri düzeydeyse, Kaldırma sadece mekanik olarak mümkündür. kürlendikten sonra VEBTEC'ten – SPRINT kendinden kılavuzlu vidalar yapabilir elektrikli tornavida ile yapıştırıcıya sabitlenir.

NOT: Uygulama teknik önerilerimiz, bilgimiz dahilinde tecrübelerimize dayanarak bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir anlaşma teşkil etmez Yasal ilişki ve hiçbir ek yükümlülük Satın alma sözleşmesi. Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları ve yapısal koşullar kontrol edildi irade. Bu nedenle ürünlerimizin uygunluklarının test edilmesini istiyoruz. amaçlanan kullanım kendi başına Kendiniz kontrol etme sorumluluğu.

05.2022

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de