Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Caravankleber Speed

Hızlı kürleşme, daha elastik 2 bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

Yapıştırma ve mühürleme:

- Metaller, ahşap, ahşap esaslı malzemeler
- Plastikler, cam, yalıtım malzemeleri
- Aynalar, alçıpan ve çok daha fazlası.
- Kalıcı elastik bağlar
- Silikon ve poliüretan içermez
- Su altında da sertleşir
- Solvent içermez
- Yaklaşık 4 saat sonra hızlı kürlenir, yapışma gücünden bağımsız olarak, 2 bileşenli sistem aracılığıyla

AÇIKLAMA:
VEBATEC KARAVAN TUTKAL HIZI, çok yönlü, hızlı sertleşen malzeme. Yaklaşık 4 saat sonra yapışma gücünden bağımsız olarak kürlenir. Ürün UV dayanımlıdır, silikon, izosiyanat ve solvent içermez ve neredeyse kokusuzdur. Yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi yüksek seviyede yapışma özelliğine sahiptir ve derzleri doldurur ve kalıcı olarak elastik, gerginliği eşitleyen bir sertleşir Kitle kapalı. VEBATEC CARAVANKLEBER SPEED de açık Islak, emici olmayan yüzeylerde kullanılabilir ve ayrıca sertleşir su altı.

UYGULAMA:
Dinamik olarak yüklenmiş yapıştırma ve sızdırmazlık Araç yapımındaki

bileşenler. İç ve dış mekan kullanımı için. Bağlantı derzleri, ahşap esaslı malzemelerin yapısal yapıştırılmasında, Metaller, plastikler, camlar, aynalar ile kombinasyon yapıştırma sırlı yüzeyler, emaye, epoksi, polyester, sert PVC, Dekor panelleri, duvar kaplamaları, paneller, ahşap şeritler, Yalıtım malzemeleri. Stres dengeleyici yapışkan contalar farklı malzeme kombinasyonları, ör. Çelik / alüminyum, ahşap / Alüminyum, ahşap / çelik ve çok daha fazlası.

Sürekli su altında kalan derzler için uygun değildir, Tank sistemlerinde kullanımda olduğu gibi su altı derzleri, yakıt / Madeni yağ tankları, bitümlü yüzeyler, PP, PE, Teflon. Değil cam yiv sızdırmazlığı için uygundur. Olarak kullanılmamalıdır 2 mm'den daha ince katmanlarda koruyucu kaplama.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Karışım oranı: 1:1
- Tutarlılık: macunsu
- Gri renk
- Shore-A-Härte (DIN 53505): Ca.40
- yoğunluk (DIN 53479): 1,4 g/ml
- çekme mukavemeti: 1,5 N/mm²

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

- Kopmada uzama: (DIN 53504): 550%
- 23 ° C'de saklama /% 50 bağıl nem 6 ay
- İşlem süresi: (23 ° C / 50) yaklaşık 20 dakika
- Kabuk oluşumu: (23 ° C /% 55 r.h.) yaklaşık 30 dakika
- Sertleşme süresi: (23 ° C /% 50 r.h.) yaklaşık 4 saat
- Maksimum derz genişliği: 25mm
- Sıcaklık direnci -40 ° C ila + 90 ° C
- İşleme sıcaklığı + 5 ° C ila + 30 ° C

Kimyasal direnç:

- **İyi:** Suya karşı alifatik çözücüler, yağ, Yağlar, seyreltilmiş inorganik asitler ve alkaliler
- **Orta:** Esterlere, ketonlara ve aromatiklere karşı
- **Sabit değil:** Konsantre asitlere ve klorlu maddelere karşı Hidrokarbonlar

Boyanabilirlik:
VEBATEC KARAVAN TUTKAL HIZI boyanabilir. Piyasadaki ürün çeşitliliği nedeniyle Mevcut vernik ve boyaları tavsiye ederiz Ön testler. Alkid reçine boyalarda kuruma gecikmeleri meydana gelebilir. Asetonla temizledikten sonra İstenildiği zaman boyanabilir.

TEMEL OLARAK:Daha düşük sıcaklıklarda uzatılmış, daha yüksek sıcaklıklarda kısaltılmış yapıştırıcılar için işleme ve sertleşme süresi ve sızdırmazlık malzemeleri.

İŞLEME:
Yapıştırılacak yüzeyler toz, gres ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Önceden gerekirse eziyet. Nemli üzerinde de kullanılabilir Substratlar. Boyalar, cilalar ve plastikler VEBATEC CARAVANKLEBER SPEED ile uyumlu olmak. Yapışma testleri ve ön testler yapın. Şurada: Pürüzsüzleştirici ajanlar ile dolgu macunu olarak kullanılabilir Düzeltilecek derz. Yapıştırıcı olarak kullanıldığında: Malzemeyi nokta biçiminde veya boncuklar halinde uygulayın. Yapışma artırıcılar ek yapışma sağlar VEBATEC HS 21 emici yüzeyler için ve Emici olmayan yüzeyler için VEBATEC HN 2.

280ml kartuşu uygulama tabancasıyla birlikte kullanın – 280ml 2 bileşenli kartuş, 310 ml kartuşlar için ticari uygulama tabancası işlemek için.

1. Kartuşun kapağını çıkarın
2. Açılmış kartuşu uygulama tabancasına yerleştirin ve her iki bileşenaynı zamanda dışarı çıkmak. Sızan malzemeleri silin.
3. Şimdi karıştırma borusunu ve uygulama tabancasını vidalayın Karıştırma tüpü dolana kadar **yavaşça** düğmesine basın. Karıştırma tüpünden ilk çıkan yapıştırıcı 2 ila 3 tabanca vuruşu, atılmalıdır, e kadar Yapıştırıcı eşit renkte. Bu durum böyle değil, yapıştırıcı en iyi şekilde karıştırılmamış ve sertleşmez. Şimdi sızan yapışkan tek tip bir renk ve işlenebilir. Kartuşta kalan içerik varsa, aşağıdaki adımları izleyin tekrar kullanmak için:
   Olasılık Numarası 1: Karıştırma tüpünü kapatın. sonraki kullanım. Sadece üstündeki yapıştırıcı Karıştırma tüpü sertleşir.
   Olasılık 2: Kullanılmış karıştırma tüpünü çıkarın. İki haznenin

açıklıklarını dikkatlice temizleyin ve Kapağı tekrar vidalayın.

Koruyucu önlemler:
Bu ürün, Tehlike tanımlama. Yine de bazıları Güvenlik kurallarına uyulmalıdır: Elinizden uzak tutun çocuklardan alın. Ten teması önlemek. İşleme sırasında içmeyin veya yemeyin veya sigara.

NOT:
Uygulama teknolojimiz Temel aldığımız öneriler Bilginiz dahilinde en iyi şekilde deneyim verin bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve yan yükümlülük yok satış sözleşmesinden. Çeşitlilik nedeniyle yapabileceğiniz tüm olası malzeme kombinasyonları ve yapıcı koşullar kontrol edilir. Biz bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun olup olmadığını sorun: kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin.