Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec MONTAGEFIX

İç mekan kullanımı için montaj yapıştırıcısı

- Hızlı kürleşme
- Solvent içermez
- Zımparalanabilir
- Üzeri boyanabilir
- Yüksek başlangıç ve son güç
- Gerginlik dengeleme
- Koku ve etiketsiz
- Üzeri boyanıp sıvanabilir
- Yaşlanmaya dayanıklı - saf beyaz

AÇIKLAMA:
VEBATEC MONTAGEFIX, 1 bileşenli yüksek kaliteli İlk yapışkanlığı çok yüksek, ancak uzun yapıştırıcı ayarlanabilir.
Ürün stabil ve kokusuzdur.

UYGULAMA ALANLARI:
Metallerin, çeşitli plastiklerin ve Beton, duvar, sıva vb. Üzerine ahşap bileşenler Ahşap esaslı malzemeleri, dekoratif ve yalıtım levhalarını yapıştırmak, ör. B. Strafor, süpürgelikler, PVC kablo kanalları, alçıpan, Sıva ve tavan profilleri, profil panoları, kapı kasaları, Duvar kaplamaları.

VEBATEC MONTAGEFIX, kullanılmamalıdır Sıhhi alan, ayna ve cam yapıştırma için, akrilik cam, ve bitümlü ve yer altı yüzeylerinde.

Dış mekan uygulamaları için değil Korozyona karşı korumalı metalleri ve demir içermeyen metalleri önerin

VEBATEC BAUSTOFFKLEBER BSK kullanıyoruz, İnşaat yapıştırıcısı.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Kimyasal baz: akrilat
- Sertleştirme: fiziksel olarak kuruma
- Özgül ağırlık: yaklaşık 1,2 g / ml
- Viskozite: sert macun
- Kabuklaşma süresi (23 ° C /% 50 R.F.) yaklaşık 10 dakika
- Sertleşme süresi (23 ° C /% 50 R.H.) yaklaşık 1,5 mm / 24 saat
- Shore A: ca. 60
- Sıcaklık direnci: -20 ° C ila + 80 ° C
- İşleme sıcaklığı: + 5 ° C ila + 40 ° C
- Raf ömrü: 12 ay (dondan koruyun)
- İşaretleme: yok
- Çekme kayma mukavemeti: kayın ağacı> 3.0N / mm², PVC> 2.7N / mm²

YERALTI:
Yapışkan yüzeyler sağlam, toz ve gresten arındırılmış, gevşek olmalıdır. Parçacıkları çıkarın. Asetonlu emici olmayan yüzeyler veya Ön temizleme alkolü. Kaplamaların uyumluluğu

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de

VEBATEC MONTAGEFIX içeren plastikler verilmelidir gerekirse ön testleri yapın.

UYGULAMA NOTU:
Yapışkan yüzey emici olmalıdır. VEBATEC MONTAGEFIX tercihen tel olarak veya noktalar halinde uygulayın. Gerekirse ayrıca Yüzey uygulaması z. B. taraklı mala ile mümkündür. Yapıştırılacak iş parçası alt tabakaya basın, z. B. Süpürgelik / duvar. yapıştırılan parçalar yaklaşık 10 dakika ayarlanabilir. Yapıştırıcı kalınlığı 3 mm'den az olmamalıdır. VEBATEC MONTAGEFIX, 1 adede kadar düzensizliğin üstesinden gelebilir 5 mm telafi edin.

Çok ağır veya stresli Finale kadar yapıştırmanızı öneririz. Kürlenme mekanik sabitleme Yapışkan bağlantı.

TEMİZLİK:
Fazla tutkalı onunla nemlendirin Bezi çıkarın. Alet su ile temizlenir. Sertleşen yapıştırıcıyı su ile yumuşatın ve mekanik olarak çıkarın.

TESLİMAT FORMU:
310 ml kartuş (370g) 25 Kartuş / karton rengi: saf beyaz

DEPOLAMA ÖMRÜ
+ 5 ° C ile + 25 ° C arasında 12 ay açılmamış orijinal kaplar. Sıcaktan ve dondan koruyun.

ÖZEL TALİMATLAR:
Bu ürün, Tehlike tanımlama. ek bilgi kullanımla ilgili bilgi için bkz. 91/155 / EEC'ye göre güvenlik veri sayfası.

NOT:
Uygulama teknolojimiz Temel aldığımız öneriler Bilginiz dahilinde en iyi deneyimi verin bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir temel oluşturmaz Yasal ilişki ve yan yükümlülük yok satış sözleşmesinden. Çeşitlilik nedeniyle yapabileceğiniz tüm olası malzeme kombinasyonları değil u. yapıcı koşullar kontrol edilir. Biz bu nedenle ürünlerimizin aşağıdakiler için uygun olup olmadığını sorun kendi başına amaçlanan kullanım Sorumluluğu kendiniz kontrol edin. Ürün sorumluluğu tam geçerliliğini korur.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de