Not: Bu bir makine çevirisidir - hatalardan sorumlu değiliz!

Vebatec Quadro Flüssig Reparaturmasse

- Dökülebilir, yüksek mukavemetli 2 bileşenli
- Onarım için reaksiyon reçine bileşiği u. Mineral kaplama Beton, şap vb. Yüzeyler
- Eksi 10 ° C'ye kadar işleme
- Minimum tabaka kalınlığı: 6 mm
- Ulaşılması zor alanlarda kullanılabilir Gerçekler

AÇIKLAMA:
VEBATEC - QUADRO - Liquid, solvent içermeyen 2 bileşenli - Yüksek basınçlı sistem u. Bükülme mukavemeti. VEBATEC –QUADRO - sıvı, çok düşük doğrusal büzülme ile karakterize edilir, hızlı Kürleme u. eksi sıcaklıklarda bile ulaşılması zor yerlerde kullanım için akabilirlik nedeniyle. Yüksek yüzünden Mukavemet, kütle aşınmaya dayanıklı beton kaplama olarak uygundur. 6 mm'den başlayan katman kalınlıkları. Düşük küçülme eğilimi, daha büyük olanların da doldurulmasını sağlar Tümsekler. Yüzey, kaplanmış görünümü andırıyor ince bir brüt beton ve dekoratif yüzey tasarımı amacıyla uygun kaplamalarla yeniden işlenebilir. Kürlenme süresi + 20 ° C'de yaklaşık 1 saattir, kürlenme -10 ° C ile + 35 ° C arası sıcaklık aralığı (yaklaşık 1-3 saat)

UYGULAMA:
Olmayan yerler için onarım seti olarak Çimento esaslı malzemelerin yüklere dayanamadığı yerlerde su temini dayanma ve onarımlar kısa sürede bitmiş ve dayanıklıdır olmalıdır .. Gerekli tüm malzemeler onarım kitine dahildir. Özel uygulama alanları, örn. ulaşılması zor yerlere sadece VEBATEC - QUADRO - Liquid'in dökülebilirliğinden kaynaklanmaktadır şu şekilde elde edilebilir: köprü yataklarının astarlanması, geniş derzler ve çatlaklar ve çok daha fazlası. Yerel olduğu kadar endüstriyel şirketlerde mekanik olarak yoğun kullanılan trafik alanları için bir kaplama olarak İç kısımdaki onarım bileşiği ve Dışarıda, ör. Bordür, Rampalar, araba yolları, merdivenler, makine temelleri, inşaat Trafik adaları, tahviller v. Asfalt üzerinde beton, dona karşı daha dayanıklı Soğuk hava depoları ve çok daha fazlası için beton değişimi.

İŞLEME:
Yüzey hazırlığı genellikle gereklidir. Yüzey kuru, tozsuz ve ücretsiz gevşek parçalar olmak. Alt tabakada maksimum artık nem:% 4. VEBATEC - QUADRO - sıvı şunlardan oluşur:

- 2 bileşenli astar (bileşen A + B) 0.7 - 1.2 mm tane boyutunda açık kuvars kumu serpme.
- 2 bileşenli onarım bileşiği: 1.8 mm'ye kadar kuvars kumu ile Tane çapı toz ve metakrilat üzerinde sertleştirici sağladı - Temel (bileşen C + D).

ASTARIN KARIŞTIRILMASI: Bileşenler A + B iyi karıştır ve. Hazırlanan yüzeye uygulayın ve Kapalı kuvars kumunu dağıtın.
Kap ömrü yaklaşık:10 dk. + 30 ° C'de 12 dak. + 20 ° C'de, 15 dakika. 0 ° C'de, 22 dak. -10 ° C'de
Sertleşme süresi yaklaşık: 25 dak. + 30 ° C'de, 30 dk. + 20 ° C'de, 40 dak. 0 ° C'de, 60 dk. -10 ° C'de

ÖZEL NOT: YALNIZCA 15 ° C ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR İÇİN SERTLEŞTİRİCİ TOZUN YARISINI SERTLEŞTİRİCİ SIVIYA KOYUN KARIŞTIRMAK (Astarın çok hızlı sertleşmesine izin vermek için önlemek) **15 ° C ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA TÜM SERTLEŞTİRİCİ SIVI İÇERİSİNDE STİR SERTLEŞTİRİCİ TOZ.** Astar su birikintilerinde veya karıştırma kabında birikmiş önlemek için - termal, buhar ve koku oluşumu sonuçtur.

REAKSİYON REÇİNESİNİN KARIŞTIRILMASI: VEBATEC - QUADRO - sıvı bazik karışım tüketimi her 1 mm tabaka kalınlığı için yaklaşık 2 kg / m²'dir. Karıştırma oranları, paketlenmiş kap boyutlarına bağlıdır size verilen. aşılmamalı veya altından kesilmemelidir zaten sert plastikten çok akışkanlığa kadar olan aralığı kapsamaktadır. Açık Karışıma hiçbir koşulda denenmemiş başka katkı maddeleri eklenemez. tanıtım yapmak. Tam minimum 6 mm katman kalınlığına VEBATEC - QUADRO - Liquid'e dikkat edin. Sıfıra kadar sona eriyor Kenar bölgesinde uygun şekilde düzensizlik kesilmelidir. Şurada: Daha ince tabakalar, mukavemette ve sertleşme bozukluğunda bir azalma yaşar.

VEBATEC - QUADRO - sıvı toz (bileşen C) aşağıdakiler için kullanılır: Karışımın istenilen kıvamda sertleştiriciye göre üretimi (Bileşen D) eklendi. İnce kıvamından dolayı bırakır karışım, yüksek hızlı bir karıştırıcı ile veya manuel olarak kısa sürede kolayca karıştırılabilir Zaman planlayın. Bitmiş, homojen kütle anlıktır işlenebilir ve uygun bir alet yardımı ile yapılır (Spatula, mala vb.) Eşit olarak dağıtılmış u. AluLatte kullanılarak düzleştirilmiş veya çekilmiş mastarlar üzerinden ölçüler polipropilenden (PP) yapılmalıdır sertleştikten sonra kolayca çıkarılabildiğinden imal edilebilir Kütleyi gevşetin ve temizlenmesine izin verin. 1 tamir seti VEBATEC - QUADRO - sıvı sonuçları 11 kg'da uygulanabilir kütle. İşlem süresi yaklaşık 12-14 dakika (20 ° C), sertleşme süresi yaklaşık 60 - 90 dakika (20 ° C). Belirtilen değerler ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Üst üste birkaç kat VEBATEC - QUADRO - liquid uygulanacaksa, her katman arasına bir astar uygulanmalıdır.

TESLİMAT FORMU:
12 kg'lık konteyner şunları içerir:
- 2 bileşenli astar
- Astarı dağıtmak için kuvars kumu
- Astar için karıştırma kabı ve fırça
- 2 bileşenli onarım bileşiği

DEPOLANABİLİR:
6 ay, serin ve kuru yerde saklayın, Doğrudan güneş ışığından koruyun.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Teslimat koşulundaki özellikler

- + 20 ° C'de viskozite: DIN 53015 yaklaşık 0,6 - 0,7 mPa.s.
- + 20 ° C'de akış süresi, 3 mm: ISO 2431 20-21 sn.
- Yoğunluk: DIN 51757 0,93 g / cm³
- Parlama noktası: DIN 51755 + 10 ° C
- İşleme sıcaklığı: - 10 ° C ila + 35 ° C

- + 20 ° C'de işlem süresi: yaklaşık 15 dak.

Sertleştirilmiş haldeki özellikler

- Brüt yoğunluk: DIN 53479 2.15 g / cm^3
- Basınç dayanımı: DIN 1164 75.0 N / mm^2
- Eğilme mukavemeti: DIN 1164 27,5 N / mm^2
- E-Modul: DIN 53457 7000 N/mm^2
- Su emilimi, 4 gün: 90 mg (50 x 50 x 4 mm)

NOT:
Uygulama teknolojimiz Deneyimlerimize dayanarak yaptığımız öneriler bilgimizin en iyisine göre bağlayıcı değildir ve sözleşmeye dayalı bir yasal ilişki kurmayın ve satış sözleşmesinden hiçbir ek yükümlülük yoktur. Açık Çeşitlilik nedeniyle, hepsi mümkün değil Malzeme kombinasyonları u. yapıcı koşullar kontrol ediliyor. Bu nedenle ürünlerimizden amaçlanan kullanıma uygunlukları kendi sorumluluğunuzu kontrol etmek için.

VEBATEC– Chemische u. technische Produkte GmbH Frankfurter Str. 121 D - 63303 Dreieich-Sprendlingen
Tel: +0049 (0) 6103 / 728878 Fax: +0049 (0) 6103 / 728879
E-mail: info@vebatec.de Internet: www.vebatec.de